



2083

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2083



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **X40Cr14**

W.NR. **1.2083**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO / + A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,36-0,42	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,030	≤ 0,036	12,5-14,5	/	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 241

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio per stampi che una volta temprato presenta elevata resistenza alla corrosione in ambiente chimico, utilizzato nella produzione di stampi per materiale plastico.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43