



2311

W.Nr. 1.2311



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla

W.NR. **1.2311**

Afnor **40CMD7** - Aisi - Din **40 CrMnMo7**

Stato di Fornitura/Simbologia **BONIFICATO** / + **QT**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,35-0,45	0,2-0,4	1,3-1,6	≤0,035	≤0,035	1,8-2,1	0,15-0,25	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	280 - 320

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio per stampi di materie plastiche che offre una buona lavorabilità e ottima lucidabilità. Questo acciaio prebonificato è inoltre adatto per portastampi da pressofusione e materie plastiche. Acciaio che può essere nitrurato.


GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43