



2316

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2316



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **X38CrMo16**

W.NR. **1.2316**

Afnor - Aisi - Din **X38CrMo16**

Stato di Fornitura/Simbologia **BONIFICATO / + QT**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	/	/
0,33-0,45	≤ 1,00	≤ 1,50	≤ 0,03	≤ 0,03	15,5-17,5	0,80-1,30	≤ 1	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	HB 270 - 320

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio inossidabile martensitico con ottima resistenza alla corrosione.


GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43