



2365

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2365



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **32CrMoV12-28**

W.NR. **1.2365**

Afnor **30CDV28** - Aisi **H10** - Din **X32CrMoV33**

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,28 - 0,35	0,1 - 0,4	0,15 - 0,45	≤ 0,035	≤ 0,035	2,7 - 3,2	2,5 - 3,0	/	0,4 - 0,7	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 229

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Il molibdeno conferisce ottima tenacità, resistenza a fatica e agli shock termici. Impiegato per produzione stampi, pressofusione leghe pesanti, particolari meccanici a forte sollecitazione.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43