

310 S

ASTM A276 W.Nr. 1.4845



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **ASTM A276**

Sigla **X6CrNi25-20**

W.NR. **1.4845**

Afnor **S31008** - Aisi **310 S**

Stato di Fornitura/Simbologia **SOLUBILIZZATO / + AT**

Din **X8CrNi25-21**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	N
≤ 0,1	≤ 1,5	≤ 2,00	≤ 0,040	≤ 0,015	24 - 26	/	19 - 22	/	≤ 0,11

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	210	500 - 700	35	/	/ /	max 192

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio austenitico saldabile refrattario. Può essere impiegato in ambiente ossidante fino a 1050°. Idoneo per costruzioni in parti di forni, particolari con forte esposizione al calore, ambiente chimico e petrolifero.


GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43