

AISI 316L

UNI EN 10088 W.Nr. 4404



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN 10088**

Sigla **AISI 316L**

W.NR. **4404**

Afnor **Z3CND17-11-02** - Aisi **316L**

Stato di Fornitura/Simbologia **SOLUBILIZZATO / + AT**

Din **X2CrNiMo17-12-2**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N
≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,045	≤ 0,030	16,5 - 18,5	2 - 2,5	10 - 13	≤ 0,11

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°	HB DI FORNITURA
/	/	200	500 - 700	40	/	100 /	/


CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio austenitico insensibile alla corrosione intergranulare fino a 400°. Saldabile, idoneo per costruzione in ambito petrolifero, chimico e alimentare.

GAMMA




TONDI



PIATTI



QUADRI



LAMIERE



ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43