

DTC-AR

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2379



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **X153CrMoV12.1**

W.NR. **1.2379**

Afnor **Z160CDV12** - Aisi **D2** - Din **X153CrMoV12.1**

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO / + A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
1,5-1,6	0,1-0,4	0,15-0,45	≤0,035	≤0,035	11-12	0,6-0,8	/	0,9-1,1	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	max 255

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio con ottima resistenza ad usura e ottima temprabilità. Idoneo per lame cesoia, punzoni, filiere per trafilare.

GAMMA




TONDI



PIATTI



QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43