

**DTC**

## UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2080



### NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **X210Cr12Ku**

W.NR. **1.2080**

Afnor **Z200C12** - Aisi **D3** - Din **X210Cr12**

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO / + A**

### COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
1,9-2,2	0,1-0,6	0,2-0,6	≤0,030	≤0,030	11-13	/	/	/	/

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm <sup>2</sup>	Rm N/mm <sup>2</sup>	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 248

### CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio che dopo tempra ottiene una elevata durezza con variazioni dimensionali contenute. Idoneo alla produzione di trince, punzoni...

### GAMMA



TONDI



PIATTI



QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA  
via M. D'Azeglio 43/45  
Altavilla Vicentina VI Italia  
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI  
Via dei Gladioli 6  
70026 Modugno BA Italia  
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO  
Via Bizzozzero, 82  
Cormano MI Italia  
T. +39 02 663 022 43