



MAX400

W.Nr. ÷ 1.8714



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla **MAX400**

W.NR. ÷ **1.8714**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **TEMPRATO / + Q**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	B	V	Pb
≤ 0,20	≤ 0,80	≤ 1,50	≤ 0,025	≤ 0,010	≤ 1,00	≤ 0,50	≤ 0,0050	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 40°C	HB DI FORNITURA
/	≤ 15	/	/	/	/	/ /	360 - 440

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio strutturale fornito allo stato temprato con elevate caratteristiche abbinate ad ottima resistenza all'usura meccanica. Per macchine movimento terra, frantoi, presse per rottami, lame per benne, trattamento inerti, ecc.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43