

RM2-3343

UNI EN 4957 W.Nr. 1.3343



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN 4957**

Sigla **HS 6-5-2**

W.NR. **1.3343**

Afnor **Z85WCDV 6-5-4-2** - Aisi **M2** - Din **S6-5-2**

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,86 - 0,97	≤ 0,45	≤ 0,40	≤ 0,030	≤ 0,030	3,8 - 4,5	4,7 - 5,2	/	1,7 - 2	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	max 240

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio rapido di maggiore diffusione. Ottime caratteristiche di resistenza ad usura e tenacità. Idoneo per la costruzione di utensili per trancitura fine e componentistica di dimensioni ridotte alle quali chiedere duratura notevole in esercizio.


GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43