

**SDM**

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2842



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**Sigla **90MnCrV8**W.NR. **1.2842**Afnor **90MV8** - Aisi **O2** - Din **90MnCrV8**Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,85-0,95	0,1-0,4	1,9-2,1	≤0,035	≤0,035	0,2-0,5	/	/	0,05-0,15	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 229

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio con spiccate caratteristiche di indeformabilità. Discreta tenacità, buona resistenza all'usura. Idoneo per la costruzione di coltelli da trancia, calibri, strumenti di misura.

GAMMA



TONDI



PIATTI



QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43