



SIMO

UNI 2955 pt.3



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI 2955 pt.3**

Sigla **58SiMo8Ku**

W.NR.

Afnor - Aisi **S5** - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,55-0,65	1,6-2,1	0,6-0,9	≤0,035	≤0,035	0,25-0,40	/	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 40°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 220

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio di grande tenacità, resistente a urti ripetuti. Ottima resistenza all'usura e capacità di taglio.

GAMMA



TONDI



PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43