



T1-S690QL

UNI EN 10025-6 W.Nr. 1.8928



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN 10025-6**

Sigla **T1-S690QL**

W.NR. **1.8928**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **BONIFICATO / + QT**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Cu	Bo	Zr
≤ 0,20	≤ 0,80	≤ 1,70	≤ 0,020	≤ 0,010	≤ 1,50	≤ 0,70	≤ 2,00	≤ 0,12	≤ 0,50	≤ 0,0050	≤ 0,15

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T -40°C		HB DI FORNITURA
/	3 - 50	690	770 - 940	11	/	30	/	/
/	50 - 100	650	760 - 930	/	/	/	/	/

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio bonificato ad elevatissime caratteristiche resistenziali abbinate a buona tenacità e duttilità. È un acciaio saldabile per benne, bracci, telai, elevatori, gru, serbatoi, scivoli per materiali.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43