

VAL41D-2767

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2767



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**

Sigla **40NiCrMoV16**

W.NR. **1.2767**

Afnor - Aisi - Din **X45NiCrMo4**

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO / + A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,4-0,5	0,1-0,4	0,15-0,45	≤ 0,030	≤ 0,030	1,2-1,5	0,15-0,35	3,8-4,2	0,3-0,5	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/	max 240

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio con altissima tenacità, autotemprante. La combinazione chimica nichel-vanadio permette impieghi in ambienti criogenici. Idoneo per costruzione stampi a freddo, mandrini, lame a caldo.

GAMMA




TONDI



PIATTI



QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43