

**VAL7**

UNI EN ISO 4957 W.Nr. 1.2516

NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN ISO 4957**Sigla **VAL7**W.NR. **1.2516**Afnor **105WC13** - Aisi **F1** - Din **120WV4**Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO** / + **A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	W	V	Pb
1,15-1,25	0,15-0,30	0,2-0,35	≤0,035	≤0,035	0,15-0,25	/	0,9-1,1	0,07-0,12	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	max 240

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio con ottima capacità di taglio, buona tenacità e resistenza ad usura. Buona penetrazione di tempra, idoneo per costruzione utensili per lavorazione a freddo.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43