

# X120Mn12

W.Nr. 1.3401



## NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla **X120Mn13**

W.NR. **1.3401**

Stato di Fornitura/Simbologia **SOLUBILIZZATO / + AT**

## COMPOSIZIONE CHIMICA MEDIA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V
1,10 - 1,30	0,30 - 0,50	12 - 13	≤ 0,10	≤ 0,040	≤ 1,50			

## CARATTERISTICHE MECCANICHE MEDIE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm <sup>2</sup>	Rm N/mm <sup>2</sup>	A Min. %	Z Min. %	KV J min T	HB DI FORNITURA
		345	780-1130	30			≈ 200

## CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio al manganese resistente all'usura, a colpi ed urti. Esempi d'utilizzo: Casseforti, blindatura porte, poligoni di tiro, sabbiatrici, ecc...


## GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI



LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA  
via M. D'Azeglio 43/45  
Altavilla Vicentina VI Italia  
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI  
Via dei Gladioli 6  
70026 Modugno BA Italia  
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO  
Via Bizzozzero, 82  
Cormano MI Italia  
T. +39 02 663 022 43