



2085

W.Nr. 1.2085



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla **X33CrS16**

W.NR. **1.2085**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **BONIFICATO / + QT**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,28 - 0,38	≤ 1,00	≤ 1,40	≤ 0,03	0,05 - 0,1	15 - 17	/	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	HB ≈ 330

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio ad alta temprabilità per impiego in ambiente corrosivo; l'aggiunta di zolfo migliora la lavorabilità del materiale.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43