



2746

W.Nr. 1.2746



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio

Sigla **45NiCrMoV16-6**

W.NR. **1.2746**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **RICOTTO / + A**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
0,41 - 0,49	0,15 - 0,35	0,6 - 0,8	≤ 0,025	≤ 0,020	1,4 - 1,6	0,73 - 0,85	3,8 - 4,2	0,45 - 0,55	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	/	/	/	/	/ /	max 240

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio di ottima temprabilità e tenacità. Indicato per la costruzione di stampi per lavorazioni a freddo, incudini, mazze.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43