



S700MC

UNI EN 10149-2 W.Nr. 1.8974



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN 10149-2**

Sigla **S700MC**

W.NR. **1.8974**

Afnor **E690D** - Aisi - Din **QStE690TM**

Stato di Fornitura/Simbologia **LAMINATO**

TERMOMECCANICO / + M

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	B	Mo	Ti	V	Al
≤ 0,12	≤ 0,60	≤ 2,10	≤ 0,025	≤ 0,015	≤ 0,0050	≤ 0,50	≤ 0,22	≤ 0,20	≤ 0,015

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T 20°C	HB DI FORNITURA
/	/	≥ 700	750 - 950	12	/	/ /	/

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio laminato a caldo a temperatura controllata, ad elevate caratteristiche resistenziali per formatura a freddo.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43